



CERTIFICATO DI PROVA
L.S.FIRE/NC19116/00000

(Come previsto dal D.M. 26.06.84 e successive modifiche del D.M. 03.09.01)

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE D'ARREDAMENTO**
(Allegato A 2.1 - D.2)

prodotto da: **ACRO TEXTURE S.P.A.**
Interporto di Nola – Lotto D1 blocco A4
80035 - Nola - NA

denominato: **SUPREME**

impiegato come: Rivestimento per Mobile Imbottito

è attribuita in conformità alle UNI 9175 (2010) la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

1 IM (UNO I EMME)

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n° 1 (UNO) allegati con i risultati di prova e la documentazione tecnica del produttore.

Oltrona di San Mamette, 14/05/2024

Il Direttore Tecnico
Luca Talamona

Il presente certificato di prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione di L.S. Fire Testing Institute srl

DITTA COMMITTENTE: **ACRO TEXTURE S.P.A.**
 Interporto di Nola – Lotto D1 blocco A4
 80035 - Nola - NA

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **SUPREME**

METODO DI PROVA: UNI 9175 (2010)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione del prodotto (come dichiarato dal Cliente): VEGGASI ALLEGATA SCHEDA TECNICA

Imbottitura utilizzata: HR30 30 kg/m³
 Risoluzioni applicate: -
 Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) – Metodo D

Composito di prova: Sedile e Schienale

MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA		ESITO PROVE PER I VARI TEMPI DI INNESCO		
DESCRIZIONE	PROVETTA n	20 secondi	80 secondi	140 secondi
IMBOTTITURA	1°			
	2°			
MANUFATTO	1°- trama	POSITIVO (0 s)		
	2°- ordito	POSITIVO (0 s)		
	1°- trama		POSITIVO (0 s)	
	2°- ordito		POSITIVO (0 s)	
	3°			
	1°- trama			POSITIVO (0 s)
	2°- ordito			POSITIVO (0 s)

IL PRESENTE CERTIFICATO HA VALORE
 SE ALLEGATO A FATTURA FISCALE E
 RELATIVA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

CATEGORIA
-UNO I EMME-

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE
 - Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01
 Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.
 - Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.
 La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 14/05/2024

IL DIRETTORE TECNICO
 Luca Talamona

L'ESECUTORE DELLE PROVE
 Marzia Manca

TE01RF01

Pag. 1 di 2

DITTA COMMITTENTE: **ACRO TEXTURE S.P.A.**
 Interporto di Nola – Lotto D1 blocco A4
 80035 - Nola - NA

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **SUPREME**

METODO DI PROVA: UNI 9175 (2010)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Foto:



La provetta prima della prova
 campione 2



Il primo innesco sulla provetta
 campione 2



Il secondo innesco sulla provetta
 campione 2



Il terzo innesco sulla provetta
 campione 2

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01
 - Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.
 - Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.
- La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 14/05/2024

TE01RF01

Pag. 2 di 2

SCHEDA TECNICA

Prova secondo la Norma: UNI 9175 – Classe 1IM (Italia)

Denominazione commerciale: SUPREME

- 1) Composizione del materiale: 22% TENCEL 78% PVC
- 2) Peso: 840 gr/m2 +/-10%
Spessore: 1,1 mm +/-10%
Colore da testare: SP152682
- 3) Isotropo Anisotropo
- 4) Faccia esposta: FINTA PELLE
- 5) Impiego: IMBOTTITO



FIRMA

Data 29/04/2024

**IL PRESENTE CERTIFICATO HA VALORE
SE ALLEGATO A FATTURA FISCALE E
RELATIVA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

ACRO
Texture S.p.A.
Lotto D1 - blocco A4 - Modul N° 401/402/403
80035 NOLA (Napoli)
Tel. 081 2462111 - Fax 081 5108107 - 0109068
Partita I.V.A. N.: 04629771215
Texture S.p.A.

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE SCHEDA
TECNICA E' STATA ELABORATA DAL PRO-
DUTTORE A CURA DELLA DOMANDA
DI PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

L.S FIRE
Testing Institute s.r.l.
IL DIRETTORE TECNICO
Luca Talamona

Acro Texture s.p.a.
Sede Legale
Via F. Giordani 42
80122 Napoli (Na)
Sede Operativa
Interporto di Nola
Lotto D1 blocco A4
n. 401/402/403
80035 Nola (Na)
T +39 081 3152111
F +39 081 5108167
www.acrotexture.com
@acro_texture
Cap. Soc. Int. Vers.
€ 3.600.000,00
P. IVA IT04629771215
C.F. - Reg. Impresa Napoli
04629771215